

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS PRODUIT

FR

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensions	Lame	625 x 125 x (5.5+1) (0.70) mm
	Boîte	24 lames / 1.875 m ² / 21.9 kg
	Palette	42 boîtes / 78.75 m ² / 940 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 1750 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Lames différentes		54
Surface		Structure bois synchrone (EIR)
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	2-4 %
Conditions de garantie	Usage résidentiel	35 ans
	Usage commercial	20 ans
Application	EN ISO 10874	Classe 34 – Usage très intensif commercial 

PROPRIETES PRODUIT

PROPRIETE	METHODE	REQ. MIN	RESULTAT	
Emissions dans l'air intérieur			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, sans phtalates	
Réaction au feu	 EN 13501-1		Bfl-s1	
Poinçonnement rémanent	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK	
Stabilité dimensionnelle	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK	
Résistance UV	 EN ISO 105-B02	≥ 6	OK	
Résistance à la glissance	 EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) Rg	
Résistance aux rayures	 EN 16094	≤ MSR-A2	OK	
Résistance à l'usure	EN 13329	≥ 2000 cycles	≥ 4000 cycles	
Résistance aux taches	 EN 438-2		Groupe 1 et 2 : Classe 5 Groupe 3 : Classe 4	
Emission Formaldéhyde	 E1 TCFD	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	 DL PCP			< seuil de detection
Effet d'une chaise à roulette	 EN 425 (25000 cycles)	Légère dégradation	OK	
Résistance thermique	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.049 m ² K/W	
Chauffage au sol			OK (max +28°C)	
Développement bactérien			Ne favorise pas le développement	
Isolation acoustique	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (sous-couche IXPE)	

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.parquetvinyl.com



EN 14041



21/12/2021